



## KLEJ ZAMIENNIK GWOŹDZI POINT 96

### Transparentny klej montażowy

**Klej POINT 96** to uniwersalny, wyjątkowo transparentny klej montażowy o szybkiej przyczepności początkowej. Zalecany do klejenia większości materiałów budowlanych podczas prac remontowych i budowlanych. Po utwardzeniu tworzy elastyczną i wyjątkowo mocną spoinę.

#### Doskonała przyczepność do:



#### Zalety

- Przezroczysty szew.
- Wyjątkowo mocna trwała spoina.
- Szybka przyczepność początkowa.
- Elastyczny.
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych. Porowatych i nieporowatych.
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Wodoodporny i odporny na niskie temperatury.
- Nadaje się do pomalowania.

#### Dane techniczne

Parametr	Wartość
Baza	Kauczuk syntetyczny
Kolor	Przezroczysty
Temperatura otoczenia pracy	+10°C ... +30°C
Gęstość	0,9 g/ml
Czas korekty	10-15 min
Całkowite utwardzenie	3-5 d.
Wydajność	150-300 g/m <sup>2</sup>
Sucha pozostałość	64%
Odporność termiczna po utwardzeniu	-20°C ... +60°C
Temperatura przechowywania	+5°C ... +25°C

## KARTA TECHNICZNA

### Zastosowanie

- Klejenie paneli i płyt z twardego PVC i drewna.
- Klejenie listew przypodłogowych, obramowań drzwi, skrzynek na listy.
- Klejenie materiałów izolacji termicznej i akustycznej (z wyjątkiem polistyrenu).
- Klejenie rozet oraz karniszy poliuretanowych.
- Doskonała przyczepność do: betonu, drewna, ceramiki, tynku, cegieł, stali, twardego PVC, aluminium, szkła.

### Warunki użycia

Wszystkie powierzchnie muszą być suche, wolne od kurzu, czyste, nienasmarowane ani nienaoliwione. Temperatura aplikacji od +10°C do +30°C.

### Sposób użycia

Wszystkie powierzchnie muszą być suche, wolne od kurzu, czyste, nietłuste, niezaolejone i niezabrudzone. Odciąć koniec górnej części kartusza i przykręcić dołączoną dyszę. Włożyć kartusz do pistoletu strzykawkowego i napełnić dyszę klejem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Wycisnąć klej na jedną z klejonych powierzchni w postaci kropek lub pasków. Docisnąć klejone powierzchnie do siebie i ponownie rozdzielić na 3-5 minut. Następnie ponownie połączyć, mocno dociskając. Niewielka korekta jest możliwa bez rozdzielania części na 2-3 minuty. Najlepsze warunki do klejenia: 15-20°C i wilgotność względna 60%. Inne warunki środowiskowe mogą skutkować dłuższym lub krótszym czasem utwardzania. Pozostałości nieutwardzonego kleju można usunąć acetonem, po utwardzeniu tylko mechanicznie. Zaleca się przeprowadzenie testów próbnych przed klejeniem.

### Ograniczenia

Nie nadaje się do klejenia polistyrenu i innych materiałów wrażliwych na rozpuszczalniki.

### Opakowanie

Plastikowy kartusz 280 ml, 12 kartuszy w pudełku.

### Przechowywanie

Gwarantowany okres trwałości - 18 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt należy przechowywać zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania materiałów łatwopalnych.

### Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów.

### Postępowanie z odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować zgodnie z wymogami.