



Basis:
Nitro-synthetisch

Packungsgröße:
400 ml

INRAL NITRO PRIMER

Schnelltrocknende Schutzgrundierung und Füller zum Sprühen für Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Stein, Zement und Stuck. Einfach aufzutragen, großartige Haftung auf dem Untergrund, ermöglicht einheitliche Oberflächen und beseitigt Kratzer und Fehler vor dem Lackieren. Empfohlen als Grundierung für INRAL ACRYLIC UNIVERSAL und andere Spritzlackierungen. Beste Spritzleistung bei +20 °C. Bei Temperaturen unter 18 °C werden Trockenzeiten länger. Enthält keine Blei- und Chromatverbindungen. Enthält keine die Ozonschicht schädigenden Stoffe.

Auftrag

Für Innen- und Außenanwendung. Für Metall (Eisen, Messing, Stahl), ABS-Kunststoffe (kein PP oder ähnliches), Holz, Pappe, Gips, Putz, Glas, Stein, Zement. Haftet nicht auf Oberflächen mit Rückständen von silikonhaltigen Produkten. Haftet nicht auf Polystyrol. Auftrag auf Synthetiklacken wird nicht empfohlen.

Vorteile

- Schnelltrocknend
- Gute Haftung auf dem Untergrund
- Sehr flexibel
- Hohe Temperaturbeständigkeit - 80-100 °C
- Kratzspachtel
- Enthält keine Blei- und Chromatverbindungen
- Enthält keine die Ozonschicht schädigenden Stoffe

Sprühdurchgänge

1-2 Schichten über Kreuz im Abstand von 20 cm aufsprühen.

Trockenzeit (bei +20C°)

- Staubfrei: nach ca. 5-8 min.
- Handtrocken: nach ca. 15-20 min.
- Vollständig trocken: nach ca. 10-15 h.

Fläche

Bis zu 2 m² (aus einer 400-ml-Dose, eine Schicht).

Anwendung

Arbeiten Sie bei 10 bis 25 °C auf Oberflächen bei denselben Temperaturen und in gut gelüfteter Umgebung. Die Oberfläche reinigen und entfetten. Die Flasche 2 Minuten lang kräftig schütteln. Gleichmäßig auf die Oberfläche aufsprühen, dabei einen Abstand von 20 cm einhalten. Das Ergebnis wird verbessert, wenn man mehrmals eine dünne Schicht in Abständen aufträgt. Nach dem Auftragen die Sprühflasche auf den Kopf stellen und den Druckkopf reinigen, indem man ihn ein paar Sekunden lang gedrückt hält. Nachdem die Schicht vollständig getrocknet ist kann sie mit feinkörnigem Sandpapier geschliffen werden.

Sicherheitsdatenblatt

Separat vorgelegt. Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung aufmerksam lesen.

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske, angemessene Kleidung.

Lagerbedingungen

Aufrecht bei Temperaturen von 10–20 °C und einer relativen Luftfeuchte von max. 60 % lagern

Lagerbeständigkeit

10 Jahre bei angemessenen Lagerbedingungen.